

DINITROL 448/ROCK-KOTE - ANTIGRAVILHA AQUOSO

Ref: DIAN7471

DESCRIÇÃO

DINITROL 448 é uma dispersão plástica aquosa, contendo pigmentos anticorrosivos. Seca rapidamente, tem uma ótima aderência e a proteção anti gravilha que proporciona é altamente elástica, sendo ainda insonorizante. Pode pintar-se sobre DINITROL 448 com qualquer tipo de tinta. DINITROL 448 não é combustível. Não contém substâncias carcinogénicas nem requer cuidados especiais na sua aplicação no que respeita a medidas de segurança. Não necessita ser rotulado de acordo com os regulamentos atuais sobre substâncias perigosas.

APLICAÇÃO

DINITROL 448 deve ser utilizado como proteção anticorrosiva, antigravilha, insonorizante e anti-vibratória na zona inferior dos chassis e nos painéis laterais de veículos.

MODO DE UTILIZAÇÃO

DINITROL 448 pode ser aplicado sobre o metal nu, sendo que a aderência é melhorada em superfícies pintadas com primários ou tinta. As superfícies a pulverizar devem estar limpas, secas e isentas de gordura e de corrosão.

Para a obtenção de um acabamento texturado, pulverizar DINITROL 448 à pressão de 4-6 bares em demãos cruzadas. Quanto maior for a pressão, mais fino é o texturado. Para um acabamento liso, DINITROL 448 pode ser diluído em água a um máximo de 15%. É necessária uma temperatura mínima de +6°C para uma boa formação de película. Não é possível aplicar DINITROL 448 durante o frio intenso. Se o produto ainda não estiver seco, deve ser protegido contra a eventual formação de geada sobre a sua superfície.

LIMPEZA

A pulverização accidental sobre a pintura pode ser facilmente removida com água. O equipamento de aplicação deve ser imediatamente lavado com água após a utilização. O produto recentemente seco pode ser removido com diluente celuloso. Se totalmente seco, DINITROL 448 apenas pode ser removido mecanicamente.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Cor:	Preto
Aspeto:	Pasta macia
Base:	Solução sintética solúvel em água com pigmentos anticorrosivos
Densidade (23°C):	1,46 g/cm ³ (DIN 51757)
Ponto de inflamação:	Não aplicável
Tempo de secagem (200 µm a 80°C):	20 min. (antes da secagem na estufa, deixar secar à temperatura ambiente durante 20-30 min.)
Viscosidade:	4850 mPas
Secagem (temperatura ambiente):	2 horas
Máxima espessura de película:	500 µm
Solvente:	Água

FICHA TÉCNICA

Data de emissão: 09-01-2002

Data de revisão: 24-04-2014 REV01



PRECAUÇÕES

Proteger produto armazenado de temperaturas baixas. Não deitar os resíduos no esgoto; eliminar este produto e o seu recipiente enviando-os para local autorizado para a recolha de resíduos perigosos ou especiais.

Ver Ficha de Segurança.

EMBALAGEM

Volume: 1 l

PRAZO DE VALIDADE

12 meses após produção para a embalagem selada, mantida em condições adequadas de armazenamento.