

DINITROL RC 900 - CONVERSOR DE FERRUGEM SPRAY

Ref: DIAN1125601

DESCRIÇÃO

DINITROL RC900 é um conversor de ferrugem de base epóxi com compostos orgânicos quelantes. DINITROL RC900 converte ativamente a ferrugem presente em substratos em compostos orgânicos ferrosos estáveis. Quando o produto seca, forma uma barreira impenetrável pelo oxigénio e humidade que sela a corrosão dos agentes externos. DINITROL RC900 penetra 7 a 10 vezes mais nos poros da corrosão do que outros produtos de emulsão de conversão de ferrugem. O filme protetor proporciona uma boa aderência a produtos de prevenção da corrosão e outros produtos de enchimento ou pintura.

MODO DE UTILIZAÇÃO

Remover a ferrugem solta, gorduras e sujidade com um pincel, lixa de papel ou jato de areia. Limpar a zona com escova, escova de arame e desgordurar com acetona ou outro desgordurante. Deve ser removido o máximo de corrosão possível. Agitar bem a lata. Aplicar diretamente uma demão com 2 a 3 passagens, a uma distância de aproximadamente 25 cm. A temperatura do metal não deve inferior a 10°C. Verificar se o produto está seco ao toque após 1h. Uma outra demão pode ser aplicada após 6h.

A uma temperatura acima de 10°C, com boa ventilação, o tempo ativo de DINITROL RC900 é de 2-6h. Portanto, o produto não deve ser deixado a secar uma noite antes da aplicação de outra demão.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Aspeto:	Aerossol
Cor:	Âmbar
Aspeto do filme:	Negro, duro
Densidade (20°C):	0,837 g/cm ³
Viscosidade:	1,79 mm ² /s
Cobertura:	66,7g por m ² de pré-filme
Tempo de secagem:	24h a 20°C
Remoção (antes de seco):	Acetona
Remoção (seco):	Acetona
Resistência à temperatura:	até +180°C

PRECAUÇÕES

Ver Ficha de Segurança.

EMBALAGEM

Volume:	400 ml
Tipo de embalagem:	Spray

PRAZO DE VALIDADE

72 meses após produção, se armazenado em condições adequadas.