

SLEM M50+CT10 - KIT DE FIBRA DE VIDRO

REF: ITSLSLEM/2

DESCRIÇÃO

Kit de resina de poliéster insaturada com aditivos especiais que permitem a sua adesão a qualquer tipo de suporte, combinada com um catalisador em de polimerização em pasta com base em peróxidos orgânicos. Além dos produtos, o kit contém todos acessórios necessários à reparação de peças em fibra de vidro e reparação de metais e outros suportes.

APLICAÇÕES

Pode ser aplicada sobre metal nu lixado e fibra de vidro lixada e suportes em plásticos

MODO DE UTILIZAÇÃO

Preparar uma ou mais camadas de fibra de vidro, dependendo do tamanho e forma desejados. Misturar a resina com 1 a 3% de catalisador e misturar bem. Molhar a superfície com resina e aplicar a primeira camada de fibra de vidro. Pressionar ligeiramente com o pincel para garantir que está bem embutida. Se necessário, aplicar mais resina. Repetir o processo até que todas as camadas de fibra de vidro sejam aplicadas. O produto é trabalhável até 5-6 minutos, se o catalisador for em pasta, ou 20 a 25 minutos se o catalisador for líquido.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Resina

Aspeto:	Pasta
Cor:	Branca
Ponto de inflamação:	>21°C
Pressão de vapor (20°C):	6 mbar
Densidade (20°C):	1740 ± 50 g/l l

Catalisador

Aspeto:	Pasta
Cor:	Conforme especificação
Ponto de inflamação:	>61°C
Pressão de vapor (20°C):	1 mbar
Densidade (20°C):	1,1 g/cm ³
Densidade relativa:	Não classificado.
Solubilidade em água:	Não miscível ou pouco miscível
Perc. conteúdo sólido:	50,00%

SECAGEM

Seco ao toque (Catalisador em pasta):	1 horas
Seco ao toque (Catalisador líquido):	2-3 horas
Totalmente seco:	24 horas

FICHA TÉCNICA

Data de emissão: 04-01-2002

Data de revisão: 09-12-2014 REV02



PRECAUÇÕES

Ver Ficha de Segurança

EMBALAGEM

Tipo de embalagem: Kit com acessórios, inclui

- 1 embalagem de resina (1 kg)
- 1 embalagem de catalisador
- 1 copo de mistura
- 1 pincel
- 1 folha de fibra de vidro

Volume resina: 750 ml

PRAZO DE VALIDADE

12 meses após produção, se armazenado em condições adequadas.