

SLEM SK4 - BETUME PISTOLÁVEL

REF: ITSLSLEM/4

DESCRIÇÃO

Betume pistolável de resinas de poliéster insaturadas. Com uma única pulverização é possível obter uma cobertura densa e uniforme. Plástico e muito fácil de lixar. Excelente aderência a metal e fibra de vidro e é compatível com todas as tintas disponíveis no mercado.

APLICAÇÕES

Metal nu lixado, fibra de vidro, lixada, madeira.

MODO DE UTILIZAÇÃO

Limpar a superfície cuidadosamente, adicionar catalisador ao betume, tendo em conta a temperatura ambiente: >20°C: 3%; T≤20°C: 4%. Pode ser diluído com até 10% de acetona ou MEK. Misturar bem. O betume é trabalhável até 25-30 min após a aplicação. Utilizar uma pistola de aplicação a 3-4 atm e secção do bocal de 2 a 2,5mm. Aplicar 1 a 3 demãos. Aguardar 5 a 10 minutos entre aplicação de demãos. É lixável após 3 a 4 h, com papel de grão P 120, P 240.

Atenção: Não utilizar este produto em temperaturas abaixo dos 10°C.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Aspeto:	Pasta
Cor:	Variável
Ponto de inflamação:	>21°C
Pressão de vapor (20°C):	6 mbar
Densidade do vapor:	Não classificado
Densidade (20°C):	1540 ± 50g/l
Altura recomendada da película:	200-1000 microns
Rendimento:	8-9 mg/l a 100 microns

PRECAUÇÕES

Ver Ficha de Segurança

EMBALAGEM

Tipo de embalagem:	cartucho
Volume:	1,6 kg

PRAXO DE VALIDADE

12 meses após produção, se armazenado em condições adequadas.