

## **COR BASE 1601 PRETO**

Ref: NWCR6404; NWCR6404/LTR

## **COR BASE 1608 CINZA PRATA**

Ref: NWCR6405; NWCR6405/LTR

## **COR BASE 1650 ROXO**

Ref: NWCR6406; NWCR6406/LTR

## **COR BASE 1651 LARANJA**

Ref: NWCR6407; NWCR6407/LTR

## **COR BASE 1652 BORDEAUX**

NWCR6408; NWCR6408/LTR

## **COR BASE 1653 AZUL**

Ref: NWCR6409; NWCR6409/LTR

## **COR BASE 1654 BRANCO**

Ref: NWCR6410; NWCR6410/LTR

## **COR BASE 1656 VERDE**

Ref: NWCR6411; NWCR6411/LTR

## **COR BASE 1659 AMARELO OCRE**

Ref: NWCR6412; NWCR6412/LTR

## **DESCRIÇÃO**

Tinta elastomérica de base aquosa para a pintura de plásticos, vinil e couro. Sistema especialmente desenhado para a indústria automóvel: as referências de COR BASE podem ser combinadas, segundo um *swatch*, para obter tons específicos de gamas automóvel.

## **CARACTERÍSTICAS**

- Excelente aderência a vários substratos
- Grande opacidade
- Cria um filme fino e flexível de secagem rápida
- Pronta a aplicar
- Altamente resistente a riscos e decapagem
- Sobrepintável.

## **MODO DE UTILIZAÇÃO**

### **Preparação:**

Se for necessário combinar diferentes COR BASE, ver sempre a tinta à luz natural antes da aplicação. Para melhores resultados, aplicar numa superfície de teste para verificar a cor após secagem: normalmente a tinta torna-se mais escura. Atenção na preparação de cores mais claras: pequenas quantidades podem alterar drasticamente o tom.

A superfície a ser tratada deve estar completamente limpa, seca e livre de gorduras, pó, corrosão e humidade. Se o material for poroso, evitar utilizar água na limpeza.

### **Aplicação com pistola:**

- 1) A pistola de pulverização, limpar o seu interior com acetona, seguida por água.
- 2) Pulverizar a uma distância de 15 a 20 cm a uma pressão de 25-30 psi se utilizar equipamento HPLV, ou 8-10 psi, para equipamento não-HPLV.
- 3) Aplicar uma demão fina, seguida por até 2 demãos mais espessas, aguardando 5-10 minutos entre aplicações.
- 4) Lavar a pistola com água quente, seguido de acetona

# FICHA TÉCNICA

Data de emissão: 07-01-2002  
Data de revisão: 23-05-2014 REV01



## Aplicação com pincel:

1) Aplicar uma demão fina, seguida por até 2 demãos mais espessas, aguardando 5-10 minutos entre aplicações.

## Secagem:

Sobrepintável após 24h. Secagem pode ser acelerada com ventoinha ou lâmpada de infravermelhos. Colocar a lâmpada ou ventoinha a cerca de 1m da superfície. Ler sempre as especificações do fabricante da lâmpada.

## Atenção:

Não diluir a tinta. Os produtos COR BASE estão prontos a aplicar.

No caso de primeira aplicação num dado substrato, é prudente testar primeiro a adesão e efeito numa pequena área.

A pressão de aplicação afeta a cor final: quanto maior pressão de ar, mais claro será o tom final após secagem.

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICA

Base:	Resina elastomérica em base aquosa
Aspeto:	Líquido
Cor:	Variada (ver especificação)
Densidade (20°C):	1,06 g/ml
Ponto de inflamação:	62°C
Tempo de secagem ao toque (20°C):	~20 min
Tempo de secagem (sobrepintável):	24 h
Remoção:	Água
Perc. de sólidos:	38,9%

## PRECAUÇÕES

Ver Ficha de Segurança.

## EMBALAGEM

Volume: 125 ml; 1 L

## PRAZO DE VALIDADE

24 meses após produção, se armazenado em condições adequadas.