

WETOR DIP – VINIL LÍQUIDO

Ref: HU00ST82001; HU00ST82001/1; /2; /3; /4; /5; /6; /7; /8; /9; /10; /11; /12; /13; /14; /15; /16; /17

DESCRIÇÃO

WETOR DIP é um revestimento líquido flexível de vinil e borracha com um resultado final igual ao do vinil convencional e que pode ser facilmente removido arrancando a película, sem danificar a pintura original. Protege a tinta, muda a cor e decora. Pode ser aplicado a metal, madeira, vidro, etc.

MODO DE UTILIZAÇÃO

1. ANTES DE APLICAR:

- 1.1) Ter em conta que a superfície a pintar deve estar num local com sombra permanente: WETOR DIP não deve ser exposto à luz solar durante a aplicação e nas primeiras 12h após aplicação.
- 1.2) Limpar bem a superfície de aplicação: deve estar seca, limpa, sem gorduras, poeira ou resíduos de produtos de limpeza. Dar especial atenção a sulcos, marcas e frisos.
- 1.3) Misturar bem uma embalagem de corante numa lata de WETOR DIP Transparente 4 L e mexer com uma espátula ou colher durante alguns minutos. Não é necessário misturar qualquer diluente.
- 1.4) Encher a pistola de pintura com WETOR DIP Pulverizável.
- 1.5) É aconselhável fazer um pequeno pré-teste de aplicação numa pequena área.

2. APLICAÇÃO:

- 2.1) O produto deve ser pulverizado a uma distância de 20-25 cm em passagens lentas e paralelas à superfície. Pintar em movimentos consistentes e bem definidos, para evitar uma pintura heterogénea
- 2.2) A primeira demão, que serve de primário, deve ser leve e de aplicação rápida. Não se preocupe se houver pouco cobrimento da cor original, as próximas demãos já poderão ser mais espessas.
- 2.3) Aguardar 12 minutos antes da aplicação da 2ª demão – caso este tempo de secagem não seja respeitado o produto sairá facilmente.
- 2.4) Aplicar as restantes demãos, aguardando pelo menos 10-30 minutos entre estas. Podem ser aplicadas quantas camadas desejar, tendo em conta que em média são necessárias 4 a 6 demãos. Quantas mais camadas aplicar mais resistente será a pintura e mais fácil será a sua remoção.

3. SECAGEM:

- 3.1) Se optou por proteger as áreas que devem ser pintados com papel ou plástico, é importante remover as proteções logo após a aplicação da última demão, em molhado. Caso contrário, corre o risco de levantar irreversivelmente a película de vinil.
- 3.2) Após a aplicação da última camada de tinta, deixe secar por 12 horas antes de manusear a peça pintada. Não exponha à luz solar durante esse tempo nem utilize aquecedores na secagem. Se se trata de um veículo, não ligue o motor.
- 3.3) O tempo de cura completa WETOR DIP Pulverizável é de 48 h, apesar de ser poder ser considerada curada após as primeiras 12 horas

Considerações importantes: Se a superfície da tinta tem cor uniforme e está em boas condições, graças ao grande poder de coloração WETOR DIP, não é necessário aplicar uma base de cor branca (tendo em conta as tendências em colorimetria). No entanto, se a superfície está desgastada, com manchas de massa de enchimento, ou tem várias cores, recomenda-se a aplicação de uma camada de base branca para uniformizar a cor. O tom final pode variar de acordo com a cor de base.

As cores NEON exigem sempre a aplicação de uma base branca, já que, devido às suas características, não têm um grande poder de coloração.

Dependendo da cor de base e da cor do acabamento, pode precisar de mais ou menos de tinta. Em geral, para os automóveis pequenos são necessários duas latas de 4 l, para automóveis compactos três ou quatro (geralmente três latas) e para grandes

FICHA TÉCNICA

Data de emissão: 22-02-2015

Data de revisão: 08-04-2015 REV01



sedans ou SUVs quatro ou cinco latas de 4 l (geralmente quatro latas). Recorde-se que a cor base do carro deve ser uniforme, sem imperfeições ou peças de cores diferentes, caso contrário, terá de ser aplicada uma camada branca antes da pintura com WETOR DIP para compensar o tom.

Recomendamos o uso de máscara durante a aplicação.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Aspeto:	Líquido
Cor:	Consoante descrição do artigo
Densidade (20°C):	0,85 g/cm ³
Elongação:	> 400%
Resistência aos raios UV:	Boa (exceto cores Néon)
Rendimento médio:	3 m ² /l
Tempo de cura total:	48h
Tempo de seco ao toque:	30 min

PRECAUÇÕES

Ver Ficha de Segurança.

EMBALAGEM

Tipo de embalagem:	Lata
Volume:	4 L

PRAZO DE VALIDADE

24 meses após produção, se armazenado em condições adequadas.