

WETOR 2300-3 - RESTAUR/SELANTE BRILHO FARÓIS

Ref: NWCR3303

DESCRIÇÃO

Polímero de selagem de brilho para óticas de policarbonato. Oferece proteção UV ao plástico, abrilhanta, sela as porosidades na superfície e mantém uma camada de protetora.

MODO DE UTILIZAÇÃO

Aplicar generosamente num pano de polimento sem costuras e cobrir a superfície da ótica em movimentos lineares. Após aplicação da primeira camada, deixar secar (3 a 4 minutos). Voltar a aplicar quantas camadas forem necessárias, deixando sempre a camada anterior secar.

Nota: pode apressar-se a velocidade da secagem das camadas de WETOR 2300-3 com um secador, exceto a última camada.

A aplicação de WETOR 2300-3 sobre camadas não secas causa o amarelecimento imediato do produto aplicado. Se tal acontecer, há que lixar e remover o produto e repetir a aplicação.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Aspeto:	Líquido
Cor:	Leitoso
Odor:	Sem odor
Ph:	5-6
Solubilidade em água:	Solúvel
Densidade (23°C):	1,12 g/cm ³
Ponto de fusão (°C):	Não classificado
Ponto de ebulição(°C):	Não classificado
Ponto de ignição(°C):	93°C
Temperatura de decomposição:	Não aplicável

PRECAUÇÕES

Evitar respirar vapores ou fumos. Manter a embalagem fechada. Ver Ficha de Segurança.

EMBALAGEM

Volume da embalagem: 150 ml; 250 ml

PRAZO DE VALIDADE

24 meses após a data de produção, se as condições de armazenamento forem as adequadas.